

سیمان چیست؟

سیمان ها مواد چسبنده ای هستند که قابلیت چسبانیدن ذرات به یکدیگر و بوجود آوردن جسم یک پارچه از ذرات متشکله را دارند. این تعریف از سیمان دارای آنچنان جامعیتی است که می تواند شامل انواع چسب ها از جمله چسب های مایع که در چسبانیدن قطعات سنگ یا سنگ و فلزات به یکدیگر بکار می روند نیز بشود.

نمونه ای از این چسب ها در صنعت سیمان در کار گذاشتن آجر نسوز در کوره سیمان مورد مصرف دارد و خاصیت اصلی آن این است که آجر نسوز (که یک جسم سرامیکی است) را به بدنه کوره (آهن) می چسباند، همچنین انواع سیمان های دیگر که در دندانپزشکی مورد مصرف دارند، از جمله چسب ها می باشد. آنچه که از کلمه سیمان در این متن مورد نظر است، آن نوع از سیمان ها است که دارای ریشه آهکی می باشند به عبارت دیگر سیمان هایی که ماده اصلی تشکیل دهنده آن ها آهک و ماده اولیه اصلی آن ها سنگ آهک است. بر این اساس سیمان ترکیبی است از اکسید کلسیم (آهک) با سایر اکسیدها نظیر اکسید آلومینیم، اکسید سیلیسیم، اکسید آهن، اکسید منیزیم و اکسیدهای قلیایی که میل ترکیب با آب داشته و در مجاورت هوا و در زیر آب بمرور سخت می گردد و دارای مقاومت می شود.

با توجه به مشخصه فوق سیمان می تواند دارای ترکیبات متفاوتی باشد و اصولاً جزو ملات های آبی محسوب می گردد ملات های آبی از دوران گذشته شناخته شده بودند، از جمله این ملات ها آهک است که مصری ها و یونانی ها با مخلوط کردن آن با خاکستر آتش فشانی، خاک آجر و آب به نوعی آهک آبی دست می یافتند که خاصیت سخت شدن و فشار پذیری داشت. با بکار بردن این ساروج رومی ها توانسته اند ساختمان های عظیمی بسازند که هنوز بقایای آن ها پس از گذشت چند هزار سال پا بر جا و قابل مشاهده باشد.

تاریخچه سیمان

ریشه کلمه سیمان در رم قدیم مخلوطی از خرده سنگ و آهک پخته درست می کردند که از ترکیب این مخلوط با آب، بتن حاصل می گردید و از این بتن برای کارهای

ساختمانی استفاده می شد. این نوع ساختمان ها را (Opus Cementation) می نامیدند. به مرور کلمه Cementum به مخلوط های مورد استفاده در این نوع ساختمان سازی اطلاق گردید. منظور از Cementum نوع خاصی خرده سنگ بود که وقتی پودر آن ها با آهک مخلوط می گشت دارای خاصیت هیدرولیکی بیشتر و به مرور در مجاورت هوا و در زیر آب سخت می گشت و دارای مقاومت قابل توجهی می شد.

این خرده سنگ ها یا از باقیمانده های آتشفشان (خاکستر آتشفشانی) بودند و یا از خرده آجرهای کوره آجرپزی.

تاریخچه کشف سیمان

با توجه به اشاره ای که به ریشه کلمه سیمان شد و با توجه به اینکه سابقه ساخت آهک به زمانه قدیم (بیش از دو هزار سال پیش) بر می گردد، می توان ریشه و سابقه تولید سیمان (منظور سیمان طبیعی) را چیزی در حد تاریخ تولید آهک دانست. در سیمان طبیعی از گرد حاصل از خاکستر آتشفشان و سنگ های آتشفشانی (Volcanic Tuff or Pozzolan) و مخلوط کردن این گرد با آهک شکفته استفاده می شود.

تا پایان نیمه اول قرن هجدهم، عواملی که ایجاد خاصیت هیدرولیکی و چسبندگی در برخی مواد می کرد در پرده اسرار بود تا اینکه یک مهندس انگلیسی به نام جان اسمیتون به خواص مهم ترکیبات موجود در خاک رس و خاصیت سخت شدن این ترکیبات پی برد. این اکتشاف در سال ۱۷۶۵ و در موقعی که نامبرده بدنبال پیدا کردن مصالحی بود که دارای چسبندگی و مقاومت کافی در مقابل آب باشند، حاصل ماده این مصالح برای تجدید بنای فانوس دریایی (Eddy ston) در نزدیکی پلیموت بود.

اسمیتون در ساختن ملات های آزمایشی خود، چند جور آهک مصرف کرد و از هر یک نمونه هایی ساخت، پس از آنکه نمونه ها خود را گرفت، آن ها را زیر آب گذاشت و با هم سنجید و به این نتیجه رسید که بهترین آهک از پختن نوعی سنگ آهک به نام Glam organ بدست می آید. از تجزیه این سنگ آهک روشن شد که حاوی مقداری خاک رس است. این نکته سر نخ اکتشاف خواص هیدرولیکی ترکیبات خاک رس بود. در حقیقت علت کشف فوق این بود که اسمیتون در ضمن تجزیه انواع آهک ها متوجه شد آن نوع آهکی که دارای باقیمانده محلول بیشتری در اسید نیتریک باشد، دارای

خاصیت هیدرولیکی بیشتری می باشد. این باقیمانده ها (Insoluble Residue) به علت وجود کوارتز و خاک رس در سنگ آهک مورد استفاده جهت پخت آهک می باشند.

در سال ۱۷۷۶ یک نفر انگلیسی دیگر به نام James Parker سیمان هیدرولیکی دیگری ساخت و نام آنرا سیمان رومی (Roman Cement) گذاشت. این سیمان (آهک آبی) از پختن قلوه سنگ های آهکی رسی (گلاهِک Septaria) بدست آمد. این سیمان در همان سال در انگلستان به ثبت رسید.

اولین اقدام بشر که در زمینه تهیه مخلوط مصنوعی از سنگ آهک و خاک رس برای تهیه سیمان (آهک آبی) صورت گرفت در فرانسه و توسط ویکات (Vicat) در ابتدای قرن نوزدهم بود. ویکات، سنگ آهک و خاک رس را با هم مخلوط کرد و سپس به همراه آب این مخلوط را آسیاب نمود و دوغاب حاصله را پخت. گرچه نتیجه حاصله موفقیت آمیز بود، ولی عملاً در فرانسه این روش ادامه داده نشده تا اینکه در انگلستان یک بنای آجرچین به نام (Joseph ASP din) موفق شد از پختن مخلوطی از سنگ آهک و خاک رس (به نسبت متفاوت و به صورت دوغاب) در درجه حرارت بالا به نوعی آهک آبی فوق العاده جالب دست یابد. وی نام این محصول به دست آمده را سیمان پرتلند (Port Land Cement) گذاشت و در ۲۱ اکتبر ۱۸۲۴ سیمان اختراعی خود را به ثبت رسانید.

علت این نام گذاری هوشیارانه این بود که بتن (سنگ مصنوعی) حاصل از این آهک آبی و خرده سنگ شباهت های زیادی (خصوصاً از نظر رنگ) با نوعی سنگ آهک داشت که در جنوب انگلستان و در جزیره پرتلند یافت می شد. البته این سیمان با آنچه هم اکنون به نام سیمان پرتلند معروف است تفاوت دارد و کاملاً مشابه نیست.

کار اسپدین توسط پسرش ویلیام (William) پیگیری شد و نامبرده موفق گردید در سال ۱۸۴۳ با دست یابی به تکنیک استفاده از درجات حرارت بالاتر و ایجاد حالت عرق کردن در حین پخت به محصولی دست یابد که درصد قابل توجهی از مواد مورد استفاده به صورت گداخته شده (Sintered) و مابقی به صورت پخته شده درآید. منظور از گداخته شدن (Sintering) همان پختن در درجات حرارت بالاست، به طوریکه بخشی از مواد در حال پخت به صورت گداخته (مذاب) درآیند. سیمان ساخته شده توسط ویلیام اسپدین واقعا بهتر و عالی تر از سیمان های قبلی بوده و دارای مقاومت

بیشتری بود. از این سیمان در ساختمان جدید پارلمان انگلستان (۱۸۴۰-۱۸۵۲) استفاده گردید.

اولین کارخانه سیمان در ایران با تولید روزانه ۱۰۰ تن در نزدیکی شهر ری در تهران احداث و در سال ۱۳۱۲ آغاز به کار کرد و تا سال ۱۳۳۴ به تدریج با افزودن واحدهای دیگر به این مجموعه ظرفیت این کارخانه به ۶۰۰ تن در روز رسید ولی بعلت شروع عملیات ساختمانی و راه سازی در ایران این مقدار سیمان جوابگوی نیازهای کشور نبود و بتدریج در نقاط دیگر مملکت کارخانه های بزرگ سیمان دایر گردید. از جمله سیمان تهران - سیمان شمال - سیمان مشهد - سیمان فارس - سیمان ارومیه - سیمان آبی که تعداد آن ها حدود بیش از ۲۰ کارخانه می رسید و تولید آن فعلاً در حدود ۲۰ میلیون تن در سال می باشد که هنوز جوابگوی نیاز کشور نبوده و مجبور به واردات سیمان می باشیم.

روش های ساخت سیمان

روش های مختلفی برای تولید سیمان وجود دارد. اصولاً چهار روش برای تولید سیمان وجود دارد :

روش تر

روش نیمه تر

روش نیمه خشک

روش خشک

روش تر و نیمه تر

در روش تر و نیمه تر خاک رس مصرفی در دستگاه دوغاب ساز (Wash mill) ، تبدیل به دوغاب می گردد. سپس دوغاب خاک رس به همراه سنگ آهک در آسیاب مواد خام مخلوط و نرم گشته و تبدیل به دوغاب با غلظت بیشتری می شود. پس از تنظیمات لازم توسط آزمایشگاه، بعنوان خوراک کوره مورد مصرف قرار می گیرد. در روش نیمه تر، مواد خروجی از آسیاب مواد به صورت دوغاب است و قبل از ورود به کوره بوسیله فیلتر پرس آب آن گرفته می شود و بصورت کیک یا آماج (حبه) به کوره تغذیه می گردد.

روش نیمه خشک

در روش نیمه خشک مواد اولیه بصورت خشک با یکدیگر مخلوط گشته و به آسیاب مواد خام تغذیه می گردند. مواد خروجی از آسیاب مواد به صورت پودر است. قبل از تغذیه این پودر به کوره مقداری آب روی آن پاشیده می شود و آن را به صورت آماج یا حبه در آورده و به کوره تغذیه می نمایند.

روش خشک

در روش خشک مواد اولیه خشک وارد آسیاب می شود. پودر خروجی از آسیاب مواد، پس از تنظیم، به عنوان خوراک کوره مصرف می گردد.

روش های مختلفی برای تولید سیمان های مختلف وجود دارد که عمدتاً بستگی به تکنولوژی مورد استفاده و جنس سیمان دارد، تکنولوژی مورد استفاده برای تولید سیمان به مرور دستخوش تحول و پیشرفت بوده است. هم اکنون صنعت سیمان با برخورداری از آخرین تکنیک های اعجاب انگیز، با استفاده از روش خشک و به کمک سیستم های اتوماتیک، شاهد پیشرفت های شگرف در طول تاریخ ۱۶۰ ساله تولید صنعتی خود می باشد. روش تولید برخی سیمان ها نظیر سیمان آلومینایی کاملاً متفاوت با روش تولید سیمان پرتلند می باشد.

ترکیبات شیمیایی سیمان

مواد خام مورد مصرف در تولید سیمان در هنگام پخت با هم واکنش نشان داده و ترکیبات دیگری را به وجود می آورند. معمولاً چهار ترکیب عمده به عنوان عوامل اصلی تشکیل دهنده سیمان در نظر گرفته می شوند که عبارتند :

سه کلسیم سیلیکات $(CaO)(SiO_2=C3S)$

دو کلسیم سیلیکات $(CaOSiO_2=C2S)$

سه کلسیم آلومینات $(CaOAl_2O_3=C3A)$

چهار کلسیم آلومینو فريت $(CaOAl_2O_3Fe_2O_3=C4F)$

که اختصاراً اکسید های CaO را با SiO_2 ، c را با Al_2O_3 ، S را با A و Fe_2O_3 را با F نشان می دهند. سیلیکات های C3S و C2S مهمترین ترکیبات سیمان در ایجاد مقاومت خمیر سیمان هیدراته می باشند. در واقع سیلیکات ها در سیمان، ترکیبات کاملاً خالصی نیستند بلکه دارای اکسید های جزئی به صورت محلول جامد نیز می باشند. این اکسید ها اثرات قابل ملاحظه ای در نحوه قرار گرفتن اتم ها، فرم بلوری و خواص هیدرولیکی سیلیکات ها دارند .

ترکیبات دیگری نیز در سیمان وجود دارند که از نظر وزن قابل ملاحظه نیستند ولی تأثیرات قابل ملاحظه ای در خواص سیمان دارند که عمدتاً عبارتند از: TiO_2 ، MgO ، Mn_2O_3 ، $(\text{Na}_2\text{O}, \text{K}_2\text{O})$ ، که اکسیدهای سدیم و پتاسیم به نام اکسید های قلیایی شناخته شده اند. آزمایش ها نشان داده است که این قلیایی ها با بعضی از سنگدانه ها واکنش نشان داده اند و حاصل این واکنش باعث تخریب بتن شده است. البته قلیایی ها در مقاومت بتن نیز اثر دارند.

وجود سه کلسیم آلو مینات (C3A) در سیمان نقش عمده ای در مقاومت سیمان به جزء در سنین اولیه ندارند و در برابر حملات سولفات ها که منجر به سولفوآلومینات کلسیم می شود نیز مشکلاتی به بار می آورد، اما وجود آن در مراحل تولید، ترکیب آهک، و سیلیس را تسهیل می کند.

میزان C4AF در سیمان هم در مقایسه با سه ترکیب دیگر کمتر است و تأثیر زیادی در رفتار سیمان ندارند ولی در واکنش با گچ، سو لفوفریت کلسیم را می سازد و وجود آن به هیدراسیون سیلیکات ها شتاب می بخشد.

مقدار و اندازه واقعی اکسید ها در ترکیبات انواع سیمان، مختلف است. البته باقی مانده نا محلول که عمدتاً از ناخالصی های سنگ گچ حاصل می گردد نیز اندازه گیری می شود. تا حدود ۱/۵ درصد وزن در سیمان مجاز است. افت حرارتی که دامنه کربناسیون و هیدراسیون آهک آزاد و منیزیم آزاد را در مجاورت هوا نشان می دهد نیز تا حدود ۳ الی ۴ درصد وزن سیمان اندازه گیری می شود.

مراحل ساخت سیمان

شرح کامل مراحل ساخت سیمان نیاز به حوصله و زمان زیادی دارد، برای همین منظور تنها به نام بردن آن ها اکتفا می کنیم.

مواد اولیه سیمان پرتلند :

مواد اولیه سیمان پرتلند اساسا شامل مواد آهکی و رسی می باشند. بدین معنی که در تهیه سیمان پرتلند از مواد خامی استفاده می شود که حاوی کربنات کلسیم و ترکیبات آلومینیوسیلیکات ها باشند.

استخراج مواد اولیه

معادن مواد اولیه سیمان، خصوصا سنگ آهک، خاک رس، مارل، سنگ گچ و امثال آن ها به صورت معدن رو باز می باشد. در استخراج موادی نظیر سنگ آهک، سنگ آهن و سنگ گچ نیز به چال زنی و انجام انفجار بوسیله دینامیت می باشد.

خرد کردن مواد اولیه

الف) سنگ شکن های متحرک

ب) سنگ شکن های ثابت

مخلوط کردن اولیه و ذخیره سازی

قبل از اینکه مواد خرد شده در سنگ شکن، راهی آسیاب مواد جهت پودر شدن شوند، بداخل سالنی ریخته می شوند تا بدینوسیله هم مقدماتا با یکدیگر مخلوط شوند و هم اینکه، این سالن نقش انبار و ذخیره سازی را دارا است.

خشک کردن مواد اولیه

در برخی کارخانجات سیمان، بدلیل موقعیت خاص جغرافیایی و باران خیز بودن منطقه برخی از مواد اولیه (خصوصاً خاک رس) ، دارای رطوبتی هستند که استفاده مستقیم از آن ها امکان پذیر نمی باشد.

پودر کردن مخلوط مواد خام

در روش خشک تولید سیمان، ضرورت دارد که مواد خام قبل از ورود به کوره به صورت پودر درآیند.

الف) آسیاب مواد خام گلوله ای

ب) آسیابهای غلطکی

تنظیم مواد خام

سیلوهای مواد خام

عمل عمده ای که در یکنواخت کار کردن کوره و بالا بردن کیفیت کلینکر و در نهایت سیمان موثر است، یک نواختی ترکیب خوراک کوره، خوب مخلوط شدن و همگن بودن آن می باشد.

پیش گرم کن

کوره دوار

قسمت اصلی عمل پختن در کوره صورت می گیرد. کوره سیمان، یک استوانه فلزی است که طول و قطر آن، متناسب با ظرفیت کارخانه می باشد.

خنک کن (کولر)

کلینکر خروجی از کوره دارای درجه حرارتی حدود ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ درجه می باشد. بازیابی این مقدار حرارت و همچنین مشکل بودن جابجا کردن کلینکر داغ، ضرورت سرد کردن آن را ایجاد می نماید. خاصیت اساسی دیگر سرد کردن کلینکر، تکمیل و تشکیل کریستال های کلینکر و بالا رفتن کیفیت آن می باشد.

سیلو (انبار) کلینکر

کلینکر خروجی از خنک کن قبل از ورود به آسیاب سیمان، در سیلو، یا انبار، یا سالن ذخیره می گردد.

آسیاب سیمان

سیلوهای سیمان

بارگیر خانه

نمای کلی خط تولید سیمان

هیدراسیون سیمان

ماده مورد نظر ما ملات یا خمیر سیمان است که با اختلاط آب و پودر سیمان ماده چسباننده ای می شود. در واقع سیلیکات ها و آلومینات های سیمان در مجاورت آب محصولی هیدراسیونی را تشکیل می دهند که کم کم با گذشت زمان جسم سختی به وجود می آید.

دو ترکیب عمده سیلیکاتی سیمان در مجاورت آب محصولی هیراسیونی را تشکیل می دهند که کم کم با گذشت زمان جسم سختی به وجود می آید .

دو ترکیب عمده سیلیکاتی سیمان یعنی C3S و C2S عوامل عمده سخت شدن سیمان هستند و عمل هیدراسیون روی C3S سریعتر از C2S انجام می گیرد .

حرارت هیدراسیون

همانند هر واکنش شیمیایی، هیدراسیون ترکیبات سیمان نیز حرارت را است و به میزان حرارتی که در هر گرم از سیمان هیدراته در اثر هیدراسیون در دمای معینی تولید می‌گردد، حرارت هیدراسیون گفته می‌شود و به روشهای مختلفی قابل اندازه‌گیری است. درجه حرارت و دمایی که در آن عمل هیدراسیون انجام می‌شود تأثیر قابل ملاحظه‌ای در نرخ حرارت تولید شده است، دارد.

برای سیمان‌های پرتلند معمولی حدود نصف کل حرارت تاسه روز و حدود $3/4$ حرارت تا حدود ۷ روز و تقریباً ۹۰ درصد حرارت در ۶ ماه آزاد می‌شود. در واقع حرارت هیدراسیون بستگی به ترکیب شیمیایی سیمان دارد و تقریباً برابر است با مجموع حرارت‌های ایجادشده یکایک ترکیبات خالص سیمان اگر به صورت جداگانه هیدراته شود.

هر گرم از سیمان تقریباً ۱۲۰ کالری حرارت آزاد می‌کند. چون هدایت حرارتی بتن کم است لذا حرارت می‌تواند به عنوان یک عایق حرارتی عمل نماید. از طرف دیگر حرارت تولید شده به وسیله هیدراسیون سیمان می‌تواند از یخ زدن آب در لوله‌های موئینه بتن تازه ریخته شده جلوگیری نماید. بنابراین آگاهی به خواص حرارت‌زایی سیمان می‌تواند در انتخاب نوع مناسب سیمان برای هدف مشخصی مفید باشد.

همانطور که گفته شد نقش اصلی در مقاومت سیمان C3S و C2S ایفا می‌کنند و C3S در ۴ هفته سنین اولیه و C2S پس از آن مقاومت سیمان را ایجاد می‌کنند. نقش این دو ترکیب در مقاومت سیمان پس از یک سال تقریباً مساوی می‌شود.

آزمایش سیمان

از نقاط مختلف هر سیلو نمونه برداری شده و به آزمایشگاه برده می‌شود اگر این نمونه با توجه به نوع سیمانی که باید تهیه شود دارای کلیه مواد مورد نیاز سیمان با درصد لازم بوده و پراکندگی مواد در آن مطلوب باشد آماده وارد شدن به کوره می‌شود در این صورت آزمایشگاه اجازه پخت آنرا صادر می‌نماید ولی اگر درصد مواد مورد تایید آزمایشگاه نباشد. منتظر بارگیری سیلوی دوم می‌شوند زیرا ممکن است درصد مواد متشکل سیلوی دوم و اول به نسبت‌های داده شده از طرف آزمایشگاه مواد مورد نیاز

سیمان را شامل بشود و اگر نشد منتظر سیلوی سوم و چهارم و بلاخره سیلوی پنجم می ماند و اگر باز هم با مخلوط کردن مواد این سیلو مصالح دلخواه حاصل نشود آنگاه آزمایشگاه سیلوی ششم را با مصالحی که بتواند پنج سیلوی قبلی را اصلاح نماید تکمیل می نماید. به این سیلو در کارخانه سیلوی تصحیح می گویند این تصحیح مواد از معدن بوسیله انتخاب سنگ های مورد نیاز وسیله آزمایشگاه انجام شده و تا آسیاب اولیه و آسیاب دوم و تسمه های نقاله ادامه پیدامی کند در این صورت با درصد داده شده از طرف آزمایشگاه مصالح سیلوها را مخلوط کرده و برای تغذیه کوره آلی آماده می نمایند. مصالحی که برای رفتن به کوره آماده شده باشد خوراک کوره می نامند .

هر کارخانه سیمان پزی به نسبت بزرگی و کوچکی دارای سیلوهای متعددی می باشد هر سیلو می تواند خوراک سه تا پنج روز کوره را تامین نماید و سیلوها از بالا تغذیه شده و از پایین مواد خود را به کوره هدایت می نمایند اگر مصالح ذخیره شده در سیلو بلافاصله استفاده نشود با توجه به اینکه وزن مخصوص مواد متشکله سیمان یکسان نیست ممکن است در اثر رسوب پراکندگی مواد بهم خورده و مواد همگن که از مهمترین اصول تهیه سیمان است وارد کوره نشود رسوب مواد و ناهمگن شدن آن در سیلوهای که مواد را بصورت لجن در خود ذخیره می نمایند به به مراتب بیشتر است برای جلوگیری از این موضوع سیلوها را مجهز به دستگاه هم زن می نمایند که اغلب این همزن ها ایرواسلاید (بادی) می باشد و با دمیدن هوا از پائین و عبور هوا از لابه لای مواد و خروج آن از بالا مواد داخل سیلو همیشه در حال مخلوط شدن می باشد این سیلوها باید بتوانند به آسانی مواد ذخیره شده در خود را به کوره هدایت نمایند. جنس این سیلو معمولاً از بتن می باشد .

نرمی سیمان

از آنجا که هیدراسیون از سطح ذرات سیمان شروع می شود، مساحت تمامی سطح سیمان موجود در هیدراسیون شرکت دارند. بنابراین نرخ هیدراسیون بستگی به ریزی سیمان دارد و مثلاً برای کسب مقاومت سریعتر نیز به سیمان نرم تر یا ریزتر می باشد. اما باید توجه داشت که همیشه یک سیمان نرم از نظر اقتصادی و فنی مقرون به صرفه نیست. زیرا هزینه آسیاب کردن و اثرات بیش از حد نرم بودن سیمان بر خواص دیگر آن مانند نیاز بیشتر به گچ برای تنظیم گیرش، کار آیی بتن تازه و سایر موارد نیز باید مد نظر باشد. نرمی یکی از خواص عمده سیمان است که معمولاً در استانداردها با سطح مخصوص تعیین می شود. (m²/kg). روشهای متداول و متفاوتی

برای تعیین نرمی سیمان در دنیا به کار گرفته می شود. استاندارد ملی ایران به شماره ۳۹۰ تعیین نرمی سیمان را مشخص می کند.

گیرش سیمان

وقتی پودر سیمان با مقدار مناسبی آب مخلوط می شود تبدیل به خمیر نرمی می شود که در اثر مرور زمان حالت خمیری (پلاستیسه) خود را از دست می دهد و به جسم سختی تبدیل می شود.

گیرش و سخت شدن خمیر سیمان نتیجه یک سلسه واکنش های همزمان و پی در پی بین آب و اجزای تکیل دهنده سیمان است. گیرش سیمان با درجه حرارت و رطوبت محیط اطراف تغییر می کند. زمان گیرش سیمان به دو مرحله تقسیم می شود که عبارت است از گیرش اولیه و گیرش نهایی بعد از گیرش نهایی سختی و مقاومت خمیر سیمان مرتباً افزایش می یابد این مرحله را سخت شدن می گویند.

انواع سیمان

سیمان پرتلند نوع ۱ سیمان پرتلند معمولی - P.C-type I

در مواردی به کار می رود که هیچ گونه خواص ویژه مانند سایر انواع سیمان مورد نظر نیست.

سیمان پرتلند نوع - P.C-type II

برای استفاده عمومی و نیز استفاده ویژه در مواردی که گرمای هیدراتاسیون متوسط مورد نظر است.

سیمان پرتلند نوع ۳ - P.C-type III

برای استفاده در مواقعی که مقاومت های بالا در کوتاه مدت مورد نظر است.

سیمان پرتلند نوع ۵ - P.C-type V

در مواقعی که مقاومت زیاد در مقابل سولفات ها مورد نظر باشد استفاده می شود.

سیمان سفید - White Cement

برای استفاده در سطح ساختمان ها و مواقعی که استفاده از سیمان های بدون رنگ با مقاومت های بالا مورد نیاز باشد از این سیمان در تولید انواع سیمان های رنگی استفاده می شود.

سیمان سرباره ای ضد سولفات - SR.slag Cement

در مواقعی که مقاومت متوسط در مقابل سولفات ها و یا حرارت هیدراتاسیون متوسط مورد نظر است استفاده می گردد.

سیمان پرتلند - پوزولانی - P.P. Cement

در ساختمان های بتنی معمولی و بیشتر در مواردی که مقاومت متوسط در مقابل سولفات ها و حرارت هیدراتاسیون متوسط مورد نظر باشد استفاده می شود.

سیمان پرتلند - آهکی - P.K.Z. Cement

این نوع سیمان در تهیه ملات و بتن در کلیه مواردی که سیمان پرتلند نوع ۱ بکار می رود قابل استفاده است . دوام بتن را در برابر یخ زدن ، آب شدن و املاح یخ زا و عوامل شیمیایی .

سیمان بنائی - Masonry Cement

برای استفاده در مواقعی که ملات بنائی با مقاومت های کمتر از سیمان پرتلند نوع ۱ مورد نیاز است.

سیمان نسوز ۴۵۰ - Rf Cement 450

حاوی بیش از ۴۰% Al_2O_3 با اتصال هیدروکسیلی و فازهای کلسیم آلومینات ، برای مصرف به عنوان ماده نسوز در صنایع حرارتی استفاده می شود .

سیمان نسوز ۵۰۰ - Rf Cement 500

حاوی بیش از ۷۰% Al_2O_3 با اتصال هیدروکسیلی و فازهای CA ، CA_2 برای مصرف به عنوان ماده نسوز با درصد خلوص بالا در صنایع حرارتی و اتمسفرهای CO_2 به کار می رود .

سیمان نسوز ۵۵۰ - Rf Cement 550

حاوی بیش از ۸۰% Al_2O_3 با اتصال هیدروکسیلی و آلومینات کلسیم به عنوان ترکیب اصلی، دارای نسوزندگی و خواص ترمومکانیکی بالا و کاربردهای ویژه نسوز مانند اتمسفرهای احیای هیدروژن .

سیمان های چاه نفت

این سیمان ها برای درزگیری چاه های نفت به کار می روند . عمده این نوع سیمان ها دیرگیر بوده و در برابر دماها و فشارهای بالا مقاوم می باشند . این سیمان ممکن است در حفر چاه های آب و فاضلاب نیز به مصرف برسد .

سیمان های پرتلند ضد آب

این سیمان به رنگ سفید ، خاکستری تولید می شود . این نوع سیمان ، انتقال مویینه آب را تحت فشار ناچیز یا بدون فشار ، کاهش می دهد ولی جلوی انتقال بخار آب را نمی گیرد.

سیمان های با گیرش تنظیم شده

سیمان با گیرش تنظیم شده به گونه ای کنترل و ساخته می شود که می تواند بتنی با زمان های گیرش از چند دقیقه تا یک ساعت تولید کند.

سیمان های رنگی

این سیمان ها بیشتر جنبه تزئینی و آرایشی دارند و در نماسازی سیمانی و تولید بتن نمادار به مصرف می رسند.

سیمانی شدن

سیمان شدن سیلیسی

یکی از متداولترین انواع سیمانی شدن سیلیسی ، رشد ثانویه کوارتز است. سیمان سیلیسی در اطراف دانه کوارتز ته نشین شده و دارای پیوستگی نوری می باشد. بنابراین دانه و سیمان در زیر نور پلاریزه باهم خاموش می شوند. در بیشتر موارد ، شکل اصلی دانه به توسط پوشش نازکی از اکسید آهن یا رس در بین دانه و رشد ثانویه مشخص می گردد. هرچند یک حاشیه رسی ضخیمتر در اطراف دانه کوارتز از ته نشینی یک رشد ثانویه با پیوستگی نوری جلوگیری می کند. منشا سیلیس برای این نوع سیمانی شدن اغلب به انحلال فشاری نسبت داده می شود.

محلولهای درون حفره‌ای از نظر سیلیس غنی می شود، هنگامی که بصورت فوق اشباع در آیند سپس به فرم رشد ثانویه مجدداً ته نشین می کنند. رشد ثانویه کوارتز در ماسه سنگ های فاقد آثار ، انحلال فشاری ، ممکن است منعکس کننده مهاجرت قابل توجهی محلول غنی از سیلیس ، از مسافت دورتر از محل انحلال فشاری به طرف بالا باشد یا نشان دهنده منشا دیگری از سیلیس است. منابع احتمالی شامل انحلال ذرات ریز سیلیسی ، سیلیکاتهای دیگر و سیلیس بیوژنتیکی و آبهای زیرزمینی می باشد.

ذرات ریز سیلیسی می توانند از سایش دانه‌ها بویژه اگر یک ماسه سنگ بادی باشد، سرچشمه گرفته باشند. انحلال فلدسپات ها ، آمفیبول ها و پیروکسن ها و همچنین تبدیل مونتموریونیت به ایلیت و فلدسپات به کائولینیت نیز می تواند سیلیس تولید کند. یکی از خواص مهمی که از سیمانی شدن ماسه سنگ ها به توسط کوارتز ناشی می شود این است که خواهند توانست بعد از در طی بعدی در مقابل اثرات فشردگی و انحلال فشاری مقاومت و پایداری نمایند.

سیمانی شدن کربناته

کلسیت یکی از متداولترین سیمان های موجود در ماسه سنگ هاست و لیکن سایر سیمان های کربناته‌ای که بیشتر بطور موضعی اهمیت دارند، دولومیت و سیدریت است. سیمان ممکن است به صورتهای توزیع یکنواخت تا لکه‌ای، تا تفکیک موضعی و کنکرسیون در تغییر باشد. دو نوع سیمان کلسیتی اصلی شامل بلورهای توپیکلوتوپیک و کلسیت اسپاری دروزی می‌باشد. بلورهای توپیکلوتوپیک به صورت بلورهای منفرد بزرگ، تا چندین سانتیمتر عرض هستند، که بسیاری از دانه‌های ماسه‌ای را دربر می‌گیرند. موزائیک‌های کلسیت دروزی از بلورهای یک اندازه‌ای تشکیل شده‌اند که حفرات بین دانه‌ها را پر می‌کنند و بطور تپیک افزایشی در اندازه بلورها به طرف مرکز حفره اصلی را نشان می‌دهند.

بر اثر ته نشینی کلسیت، معمولا یک جابجایی در دانه‌ها صورت می‌گیرد بطوری که به نظر می‌رسد آن‌ها در سیمان شناورند. همچنین ممکن است کلسیت در ترک‌های درون دانه‌ها ته نشین شود و بنابراین باعث جدا شدن آن‌ها می‌گردد. سیمان‌های کلسیتی در ماسه سنگ‌هایی که دارای مقدار زیادی دانه هستند، نظیر کوارتز آرنایت‌ها، آرکوزها ولیت آرنایت‌ها فراوان است. سیمان‌های دولومیتی از بلورهای ریز رومبوئدری پرکننده حفرات تا موزائیک‌های درشت بی‌شکل و بلورهای پویکلوپیک بزرگ در تغییر است.

سیمانی شدن و رنگیزه شدن هماتی

بشتر رسوبات تخریبی آواری به علت وجود هماتیت دارای رنگ قرمز هستند و در بیشتر موارد این سنگ‌ها در محیط‌های قاره‌ای رسوب کرده‌اند. هماتیت بطور تپیک به فرم یک پوشش خیلی نازکی در اطراف دانه‌ها وجود دارد و لیکن کانی‌های رسی نفوذی یا درجازا و کوارتز درجازا و فلدسپات را نیز به رنگ قرمز آغشته می‌کند. سایر کانی‌های دیاژنتیکی که بصورت موضعی در ماسه سنگ‌ها اهمیت دارند، سولفات‌ها و سولفیدها هستند. ژیپس و انیدریت در جایی که در توالی طبقات تبخیری وجود داشته باشد، به فرم سیمان یافت می‌شوند، وگرنه این حالت به ندرت وجود دارد. سیمان‌های سولفات‌ه معمولا در بیرون زدگی‌های ماسه سنگی باقی نمی‌ماند.

سیمان کلسیت اسپاری

اطلاعات اولیه

به نظر فولک مواد رسوبی بطور کلی از سه قسمت عمده تشکیل شده است. این سه قسمت ممکن است به نسبت متفاوت در سنگ موجود باشند. این سه قسمت عبارتند از ذرات آواری ، مواد آلومک ، مواد اورتوکم. کلمه اورتو در مواد اورتوکم به معنی واقعی و حقیقی بکار برده می‌شود و عبارتند از رسوبات شیمیایی عادی که در حوضه رسوبی تشکیل شده باشند. این رسوبات به صورت شیمیایی در داخل حوضه رسوبی تشکیل شد و هیچگونه علامتی راجع به عمل جابجایی در آن‌ها موجود نیست، این مواد خود شامل میکرایت و اسپارایت می‌باشند.

ویژگی های سیمان اسپارایت

قرار گرفتن در بین دانه‌ها و اسکلت ها ، و داخل حفرات اولیه.

بطور کلی دارا بودن حالت شفاف با تعداد کمی اینکلوزیون

وجود مرزهای بین کریستالی مسطح

فابریک دروزی ، یعنی افزایش اندازه بلور از دیواره یا دیواره حفره به سمت خارج

اسپارایت انعکاسی از جهت رشد توجیهی کلسیت موازی بامحور C است

کلسیت اسپاری بطور یکنواخت بعد از کلسیت رشته‌ای ته نشین می‌شود که عمدتاً یک سیمان دریایی است .

زون بندی در بلورهای کلسیت اسپاری

بلورهای کلسیت اسپاری معمولاً دارای زون بندی ظریفی هستند که حاصل تغییرات کمی در مقادیر آهن و منگنز است. زون بندی را می‌توان توسط رنگ آمیزی با آلزارین قرمز به علاوه فروسیانور پتاسیم و یا توسط مشاهده لومینسانس تعیین نمود. با مطالعه طرح زون بندی در کلسیت اسپاری در یک توالی و در یک مقیاس منطقه‌ای می‌توان چینه بندی سیمان را بنا نمود که در مقیاس بزرگتر می‌توان هیدرولوژی حوضه را نیز بازسازی کرد .

استفاده از ایزوتوپ ها در مطالعه سیمان های کربناته

ایزوتوپ های کربن و اکسیژن بطور فزاینده‌ای در مطالعه سیمان‌های کربناته استفاده می‌شود. کلسیت رشته‌ای معمولاً دارای یک مشخصه دریایی هم در مقدار C۱۲ و هم در C۱۴ است، در حالیکه کلسیت اسپاری مقدار منفی‌تری از O۱۸ را نشان می‌دهد که منعکس کننده ته نشست در درجه حرارت بالاتر در طی دفن و یا ته نشست آب متئوریک است.

محیط ته نشست اسپارایت

محیط ته نشست اسپارایت که سیمان اصلی در تمام سنگ های آهکی دانه متوسط تا درشت و پرکننده بسیاری از حفرات در سنگ های آهکی دانه ریز است، موضوع مورد بحث عده زیادی بوده است. اسپارایت دروزی drusy sparite سیمان تیپیک دیاژ ترمئتوریک نزدیک سطح است که به اضافه حالت آهن دارش منجر به این فرضیه می شود که محل اصلی سیمانی شدن سنگ آهک در منطقه فراتیک متئوریک است. هر چند در حال حاضر محل مناسب دیگر ، محیط دفنی عمیقتر می باشد.

در بیشتر سنگ های آهکی ، شواهدی از ته نشست اسپارایت در زیر ده ها تا صدها متر رسوب وجود دارد. پیدایش سیمان حاشیه ای ، رشته ای و پوشش های میکرایتی و شکافدار در اطراف دانه های اسکلتی آراگونیتی قبلی نشان دهنده مقدار فشردگی در اثر فشار دوباره بعد از انحلال آراگونیت و قبل از ته نشست اسپارایت می باشد. در برخی از سنگ های آهکی ، تماس های مضرش ، ما بین دانه ها نشان می دهد که فشردگی شیمیایی قبل از ته نشست اسپارایت به وقوع پیوسته است.

منشاهای کلسیت موجود در محیط

سه منشا احتمالی برای $Ca CO_3$ وجود دارد که عبارتند از :

آب های درون حفره ای

انحلال فشاری در بین سنگ های آهکی یا در سطح عمیق تر

انحلال $Ca CO_3$ عمدتاً از اسکلت های آراگونیتی در سنگ های آهکی بین لایه ای با سنگ های آهکی.

کوره های سیمان پزی

الف__ کوره سیمان پزی ایستاده:

این کوره استوانه ای است . فولادی به قطر حدود ۳متر و به ارتفاع ۱۵متر مواد خام به صورت پودر از بالا وارده کوره شده و به آهستگی به داخل کوره می لغزد و می پزد و به شکل کلینگر بیرون می ریزد.

ظرفیت تولید سیمان این کوره کم است و روزانه به حدود ۱۵۰تن می رسد در حال حاضر در ایران از این کوره ها مورد استفاده قرار نمی گیرد.

ب__ کوره سیمان پزی گردنده:

روش پخت سیمان در کوره های گردنده متفاوت است در این کوره ها سیمان بصورت تر و نیمه تر پخته می شود انتخاب روش واقعی تولید سیمان معمولاً متناسب با انتخاب نوع مواد اولیه موجود و در دسترس و شرایط کا عملی است روش پخت سیمان در کوره های دوار به مرور پیشرفت های زیادی کرده که از جمله آن ها کوره گردنده با پیش گرمکن است مواد خام بصورت گرد گندله و یا لجن از بالا وارد کوره شده و از سوی دیگر (پایین کوره) شعله می دهند مواد خام به آهستگی از دهانه به انتهای کوره سر می خورند و به تدریج که دما افزایش می یابد مواد می پزند و درگرمتری قسمت کوره دهانه های مواد در حرارت نزدیک به نقطه ذوب عرق کرده و به هم می چسبند و به صورت کلینکر در می آیند در انتهای کوره و با کمک دستگاه خنک کننده (به وسیله عبور هوای سرد و یا جریان آب) کلینکر سرد می شود.

در کوره گردنده با پیش گرم کن قبل از ورود مواد اولیه به کوره دوار تنوره های پیش گرم کن قرار دارند مواد خام قبل از ورود به کوره دوار ابتدا از داخل این تنورها عبور داده می شوند از پایین تنوره گازهای داغ برخاسته از کوره گردنده به داخل تنوره ها وارد می شود. مواد خام در حرکت به سمت انتهای تنوره تا ۸۰۰ درجه سانتیگراد گرم شده و قسمت زیادی از سنگ آهک آن پخته و آب شیمیایی خاک رس می پرد و مواد به صورت نیم پخت وارد کوره گردنده می شوند در نتیجه این عمل بازده کوره افزایش یافته و آهک بیشتری با سیلیس ترکیب می شود بعلاوه آهک آزاد کمتری در سیمان تولیدی نیز باقی می ماند بهره دهی کوره ها گردنده سیمان پزی با پیش گرمکن به حدود ۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰ تن در شبانه روز می رسد.

ملات های سیمانی

الف__ ملات ماسه و سیمان:

این ملات مخلوطی است از ماسه و سیمان و آب به مقدار معین به طوری که مخلوط خمیری حاصل به سهولت قابل استفاده بوده و دارای خواص و ویژگی های مورد نظر باشد. ملات ماسه امروز از عمده ترین ملات های است که در کارهای ساختمانی و بخصوص ساختن بناهای سنگی و آجری مورد استفاده قرار می گیرد.

سیمان مورد مصرف در ملات باید دارای خصوصیات و ویژگی های مندرج در قسمت های قبلی باشد آب مورد استفاده در ملات های سیمانی باید تمیز و فاقد مواد زیان آور بوده و به طور کلی قابل شر باشد.

ب__ ملات ماسه بادی و سیمان این ملات که معمولاً به نسبت ۴ به ۱ ساخته می شود بیشتر برای بندکشی و آجر چینی آجرهای نما مورد استفاده قرار می گیرد به

طور کلي در ساخت ملات هاي که در لبه هاي نازک اتصالات و بندکشي ها و ساير جاها کم قطر به کار برده مي شود بايد از ماسه بادي و يا ماسه ريزدانه اي که حداکثر سايز آن یک کيليمتر باشد استفاده شود.

ملات باتارد يا حرامزاده اين ملات مخلوطي است از ماسه - آهک - سيمان و آب به نسبت هاي معين ملات باتارد به دليل قابليت کارکرد و قابليت نگهداري آب خوب در کارهاي بنايي و بخصوص ديوارهاي سنگي مورد استفاده قرار مي گيرد.

Civilbooks.blogfa.com